

	Masse & Gesamtdicke / dimensions & thickness	EN 427 & EN 428	920 x 460 x 7,5 mm 1235 x 200 x 7,5 mm
	Klassifikation / classification	EN 16511	Objektbereich 33 Commercial 33
	Flächengewicht / total weight	EN 430	ca. 12 000 g/m ²
	Trittschallverbesserungsmass / impact sound reduction	EN ISO 717-2	ca. 19 dB
	Stuhlrolleneignung / effect of castor chair	EN 425	erfüllt fulfil
	Raumschallverbesserung / room sound improvement	IHD-W-31	35%
	Brandverhalten / reaction of fire	EN ISO 9239-1	Bfl s1
	Masstabilität / dimensional stability	EN 434	< 0,01 %
	Wärmedurchgangswiderstand / thermal resistance	EN 12524	ca. 0,05 m ² K/W
	Resteindruck / residual indentation	EN 433	0,00 mm
	Aufladungsspannung / reaction to static electricity	EN 1815	< 2,0 kV antistatisch < 2,0 kV antistatic
	Lichtechtheit / lightfast	ISO 105	7 / 8
	Koeffizient Rutschhemmung / coefficient of friction	EN 51130	R 10
	Chemikalieneinwirkung / resistance to chemicals	EN 423	sehr gut Beständigkeit very good resistance
	Emissionswerte / emissions value		< 100 ppm
	Dickenquellung 24h / Swellness value 24h	EN 317	0 %
	Querzugwerte Klickverbindung / locking strenght	ISO 24334	> 500 kg/lfm - kg/m
	Abriebverhalten / abrasion resistance	EN 14354 EN 13329	> 10 000 WR4 AC5
	Mikrokratzbeständigkeit / micro scratch resistance	EN 16094	MSR-A1/MSR-B1
	Möbelfussverschiebung / effect of a furniture leg	EN 424	keine sichtbaren Schäden no damage shall be visible
	Fleckenunempfindlichkeit / stain resistance	EN 438-2	Grad 5 / 5
	Rutschfestigkeit / slip resistance	EN 13893	Klasse DS



Leimfreies Klick-System
Glueless click-system



LM - 4200



MEYER
PARKETT
Heimat starker Bodenmarken

Meyer Parkett GmbH
Bahnhofstraße 19, A-8401 Kalsdorf bei Graz

Telefon: +43 (3135) 502-0
Fax: +43 (3135) 502-500
E-Mail: office@meyerparkett.at
Website: www.meyerparkett.at

Öffnungszeiten Großhandel:
Mo-Do 07:30-12:00 und 13:00-17:00 Uhr
Freitag 07:30-12:00 Uhr

Öffnungszeiten Einzelhandel:
Montag-Freitag 07:30-12:00 und 13:00-17:00 Uhr
Samstag 08:00-12:00 Uhr